西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO.LTD.

药用铝箔 OP 剂　　DT- OP 剂III

典型性能：

外　　观：无色或淡黄色透明液体

固 含 量：（28±3）%

粘　　度：25—40 秒（涂- 4 杯 23℃）

产品特点：

1、本品适用于铝箔的保护。

2、涂层耐温随干燥固化程度的升高而升高。

使用方法：

1、本品稀释剂为乙酸乙酯、乙酸丁酯等。

2、使用前应稀释到合适粘度，参考比例：OP / 乙酸乙酯（乙酸丁酯）＝1 / 0.2 左右。

3、为了达到较好的耐热性，本品要求烘干温度必须大于 180℃，时间 10 秒以上。否则会造成附着力及耐温下降。

储存及防护：

储存于阴凉、干燥、通风库房，远离火种、热源。搬运时，轻装轻卸，禁止震动、撞击和摩擦，防止包装及容器损坏。

包　　装：

24kg　　200kg

地址：中国・西安高新技术产业开发区高新五路七号　　邮编：710075
电话：（029）88315917　88316917　　传真：（029）88316489
http://www.xadt.com　　Email:datian@xadt.com