



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

PET 转移镀铝涂料

DT[®]-726LX

典型性能: 外观: 无色透明液体
固含量: 16±1%
粘度: 26±2 秒 (涂-4 杯 23℃)
主要溶剂: 乙酸乙酯、丁酮

产品特点: 1、用于 PET 转移镀铝的单涂转移层。
2、有好的成膜性和柔韧性。
3、较高的耐温性能。
4、涂层易剥离, 易转移。
5、该产品溶剂释放性好, 满足 VOC 检测要求。

使用方法: 1、本产品属溶剂型 PET 转移镀铝涂料, 将其用网纹版辊涂布于 PET 膜非电晕面上。为了满足后工序要求, 建议选择湿涂量为 8-9g/m² 的合适版辊。
2、建议参考稀释比: 涂料: 稀释剂=100:8, 稀释至上机粘度。稀释剂可选用丁酮或醋酸乙酯或醋酸正丙酯。
3、建议干燥温度: 高温区 130℃ 以上。

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

包 装: 190kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号

邮编: 710075

电话: (029) 88315917 88316917

传真: (029) 88316489

<http://www.xadt.com>

Email: datian@xadt.com